

Consejería de Cultura

Instituto Andaluz del  
Patrimonio Histórico



JUNTA DE ANDALUCIA

**ARCANGEL S. GABRIEL (ANUNCIACION)**

**(TRIPTICO DE LA FAMILIA ALFARO)**

**Jan Van Hemessen**

Estudio analítico

Lourdes Martín

Octubre 1.995



### DISCUSION DE RESULTADOS

La preparación esta formada por carbonato cálcico y cola animal. El espesor de esta capa oscila en torno a las 100  $\mu$ . Encima de esta capa parece que hay una fina capa de cola aislante.

Los tonos blancos de la grisalla estan formados por la misma capa de preparación. Los grises, resultan de la mezcla de blanco de plomo y negro de carbón. En cuanto al dorado del escudo, se trata de un dorado al mixtión, compuesto por la capa de preparación, una capa de pigmento, a base de hierro, aglutinado con un aceite y una fina lámina de oro. mate.

Los pigmentos identificados han sido los siguientes:

Blancos: blanco de plomo

Negros: negro de carbón

Metálicos: oro